



## CLASSIC SPARKLING

Parametro	Tolleranza
Altezza (mm)	nominale $\pm 0,3$
Diametro (mm)	nominale $\pm 0,2$
Smusso (mm)	$4 \pm 0,5$
Spessore dischi (mm)	$11 \pm 1$
<b>Umidità</b>	4% - 8%
<b>Resistenza alla bollitura</b>	Assenza di degradazione
<b>Cessione di sostanze ossidanti</b>	(mg O <sub>2</sub> /tappo) 0

### Consigli per l'utilizzo

Conservare i tappi nell'imballaggio originale in locali puliti e ventilati. Evitare il contatto con prodotti contenenti sostanze chimiche e combustibili. La temperatura ideale di conservazione dei tappi è tra 15 e 20 °C e con un'umidità relativa tra il 50 e il 70%. Aprire i sacchi solo al momento dell'utilizzo e risigillare i tappi inutilizzati. Si consiglia l'utilizzo entro 6 mesi dalla data di consegna.

Intersugheri si riserva la facoltà di cambiare le caratteristiche tecniche dei prodotti in ogni momento e senza preavviso, nel totale rispetto delle leggi in vigore e in conformità al "Nuovo disciplinare sulle metodiche analitiche per il controllo del tappo di sughero ad uso enologico".